



Baumuls - D

Neužpildanti dengiamoji masė bituminės emulsijos pagrindu

Naudojimas:

Baumuls - D yra dengiamoji masė, skirta stogo lakštams ir kitoms bituminėms stogo konstrukcijoms. Be to, *Baumuls - D* mase sandarinamos pamato plokštės ir tos statybinės konstrukcijos, kurios liečiasi su žeme, apsaugant jas nuo dirvožemio drėgmės.

Savybės:

Baumuls - D pasižymi šiomis savybėmis:

- atitinka AIB reikalavimus,
- geros apdorojimo savybės esant ir drėgnam pagrindui,
- be tirpiklių, todėl ekologiška,
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
- tinka apdorojant patalpų viduje,
- greitai džiūsta.

Apdorojimo nurodymai:

Oro sąlygos:

Apdorojant *Baumuls - D*, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

Pagrindas:

Statybinės konstrukcijos, kurios padengiamos *Baumuls - D* gruntu, turi būti tvirtos, lygios, be ertmių, žiojinčių įtrūkimų ir iškyšų bei nešvarumų. Atviri įdubimai, didesni nei 5 mm, pavyzdžiui, betono ertmės, atviri plyšiai ties sandūromis ir atraminės siūlės turi būti sutvarkyti tinkamu skiediniu. Atviri iki 5 mm dydžio plyšiai ties sandūromis ir netinkamai susiformavęs paviršius ar nelygumai dėl akmenų turi būti sutvarkyti tinkuojant (plonasis arba išlyginamasis tinkas), užsandarinti ir išlyginti sandarinimo šlėmis arba specialiu glaistu.

Sandarinimas:

Paviršius *Baumuls - D* mase padengiamas mažiausiai dviem sluoksniais, pavyzdžiui, naudojant šepetuką, glaistiklę, teptuką ar pan. Kitus sluoksnius galima padengti tik visiškai išdžiuvus ankstesniam sandarinamajam sluoksniui. Sluoksnis yra išdžiūvęs, kai jis yra tvirtai sulipęs su pagrindu. Tam, kad sandarinimo medžiagai dengti naudojamus prietaisus būtų lengva išplauti, prieš naudojimą juos reikia sudrėkinti, o vandeniui plauti iškart po naudojimo.

Teorinės medžiagos sąnaudos:

Vienam sluoksniui reikia apie 0,4-0,5 kg/m² bituminės emulsijos.

Laikymas:

Neatidaryta originali *Baumuls - D* masės pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 9 mėnesius. Atidarytą pakuotę galima laikyti, jei pakuotė tinkamai uždengta. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

Pakuotė:

12 kg ir 28 kg pakuotė

Valymo priemonės:

Nesukietėjusi sandarinimo medžiaga: vanduo,
Sukietėjusi sandarinimo medžiaga: Įprasti tirpikliai arba benzinas,
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.



dortmunder
gußasphalt gmbh & co. kg



Techniniai duomenys:

Sauso sluoksnio savybės:

Konsistencija:

šiek tiek klampus

Rišiklio rūšis:

bitumas

Masės dalis, tirpus bitumas (DIN 1996):

apie 60 %

Atsparumas šilumai esant 70 °C (AIB):

nesiformuoja nutekėjimai

Atsparumas šalčiui esant 4 °C (AIB):

lenkiant jokių įtrūkimų

Nepralaidumas vandeniui (AIB 0,2 bar, 8 h):

sandarus

Tankis (DIN 52 004):

apie 1,03 g/cm³

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti ir, ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,

Telefonas: +49 (0)2921/8907-0, Faksas: +49 (0)2921/8907-71, Internetinė svetainė: www.dga.de, El. paštas info@dga.de Redakcija: 07/05