



DOBAU® - SM

Pluoštu sutvirtinta bituminė purškiamą masė, kurios sudėtyje yra tirpiklių

Naudojimas:

Pastos konsistencijos, tiksotropiška sandarinimo masė, skirta terasų ir požeminių garažų apsaugai nuo vandens. Be to, DOBAU® - SM sandarina pamato plokštes ir tas statybines konstrukcijas, kurios liečiasi su žeme, apsaugodama jas nuo dirvožemio drėgmės.

Savybės:

DOBAU® - SM masė pasižymi šiomis savybėmis:

- atitinka AIB DS 835, II priedo Sp 5 reikalavimus,
- tiksotropiška, todėl tepant arba purškiant galima naudoti sandarinant vertikalius paviršius,
- itin atspari karščiui,
- itin atspari senėjimui,
- gerai sukimba su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
- atspari vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt.

Apdorojimo nurodymai:

Oro sąlygos:

Apdorojant DOBAU® - SM masę, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu.

Pagrindas:

Statybinės konstrukcijos, kurios padengiamos DOBAU® - SM mase, turi būti tvirtos, sausos, lygios, be ertmių, žiojinčių gelžbetoninių konstrukcijų įdubimų, žiojinčių plyšių ir iškyšų ar nešvarumų. Atviri įdubimai, didesni nei 5 mm, pavyzdžiui, betono ertmės, atviri plyšiai ties sandūromis ir atraminės siūlės turi būti sutaisyti tinkamu skiediniu. Mūro paviršiai pagal DIN 1053-1, atviri iki 5 mm dydžio plyšiai ties sandūromis ir netinkamai susiformavęs paviršius ar nelygumai dėl akmenų turi būti sutaisyti tinkuojant (plonasis arba išlyginamasis tinkas), užsandarinti ir išlyginti sandarinimo šlammais arba specialiu glaistu.

Sandarinimas:

Paviršius DOBAU® - SM mase, su arba be sutvirtinančio sluoksnio, padengiamas mažiausiai dviem sluoksniais, pavyzdžiui, šepėčiu, glaistykle arba teptuku. Sandarinimo mase galima itin kokybiškai padengti paviršių taikant žemo slėgio arba *Airless* purškimo metodą. Kitais sluoksniais padengti paviršių galima tik jei visiškai išdžiūvęs ankstesnis sandarinimo masės sluoksnis.

Apsauginiai sluoksniai:

Statybinių konstrukcijų sandarinimo sluoksnį reikia apsaugoti jį padengiant papildomu apsauginiu sluoksniu. Apsauginiu sluoksniu galima padengti paviršių, tik jei sandarinimo masė visiškai išdžiūvusi.

Sandarinant konstrukcijas, kurios liečiasi su žeme, negalima naudoti tokių medžiagų, kurios galėtų pažeisti šias konstrukcijas. Tinka, pavyzdžiui, presuotos arba išplėstos kietų putų polistirolo plokštės, mazginės juostos su slydimo juosta arba putstiklio plokštės.

Teorinės medžiagų sąnaudos

Sandarinimas	Sandarinimo darbai	Šlapio sluoksnio storis (kiekvieno sluoksnio)
Balkonai ir terasos	Mažiausiai 2 sluoksniai Tarp sandarinamojo sluoksnio ir viršutinio sluoksnio reikia patiesti skiriamąjį sluoksnį, pavyzdžiui PE plėvelę.	Po 1,5 kg/m ²
Apsaugai nuo dirvožemio drėgmės	Mažiausiai 2 sluoksniai	Po 2 kg/m ²
Apsaugai nuo beslėgio vandens	Mažiausiai 2 sluoksniai	Po 2,5 kg/m ²

Laikymas:

Neatidaryta originali *DOBAU® - SM* pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

Pakuotė:

30 kg pakuotė ir 200 kg rezervuaras

Valymo priemonės:

įprasti tirpikliai arba benzinai; esant sąlyčiui su oda pasta rankoms plauti.

Techniniai duomenys:**Sauso sluoksnio savybės:**

Konsistencija:

pastos konsistencijos

Rišklio rūšis:

bitumas

Tirpiklio rūšis:

vaitspiritas

Minkštėjimo taškas (DIN 52 011):

apie 120 °C

Pliūpsnio temperatūra (DIN 53.213):

apie 25 °C

Atsparumas šilumai esant 70 °C (AIB):

nesiformuoja nutekėjimai

Atsparumas šalčiui esant 4 °C (AIB):

lenkiant jokių įtrūkimų

Nepralaidumas vandeniui (AIB 0,5 bar, 8 h):

sandarus

Tankis (DIN 52 004):

apie 1,12 g/cm³

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,

Telefonas: +49 (0)2921/8907-0, Faksas: +49 (0)2921/8907-71, Internetinė svetainė: www.dga.de, El. paštas info@dga.de Redakcija: 07/05