



dortmunder  
gußasphalt gmbh & co. kg



## **DOBAU® - SP**

**Pluoštu sutvirtinta bituminė glaisto masė, kurios sudėtyje yra tirpiklių**

---

### **Naudojimas:**

Glaisto masė skirta plyšiams, siūlėms ir pan. taisyti, ir židinių bei mūrinių sienų jungtims, pralaužimams ir pan. sandarinti.

### **Savybės:**

DOBAU® - SP pasižymi šiomis savybėmis:

- paruošta naudoti,
- atspari mechaniniam poveikiui,
- labai greitai kietėjanti,
- nesutrūkinėja paveikus šalčiui,
- esant karščio poveikiui nesiformuoja nutekėjimai.

### **Apdoravimo nurodymai:**

#### **Oro sąlygos:**

Apdorojant DOBAU® - SP masę, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdoravimo ir džiūvimo ciklo metu.

#### **Pagrindas ir formavimas:**

Paviršius, kuris padengiamas glaisto mase, turi būti sausas, neriebus ir be bierių dangos likučių. Prieš apdorojimą, DOBAU® - SP reikia išmaišyti iki vientisos masės. Paviršius DOBAU® - SP mase padengiamas naudojant mentę, glaistyklę arba paviršiaus lyginimo įrankį. Bendrojo sluoksnio storis kiekvieno darbo etapo metu gali būti iki 10 mm.

#### **Teorinės medžiagos sąnaudos:**

1 mm sauso sluoksnio storio sunaudojama apie 1,3 kg/m<sup>2</sup>

#### **Laikymas:**

Neatidaryta originali DOBAU® - SP pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

#### **Pakuotė:**

5 l ir 10 l pakuotė

#### **Valymo priemonės:**

įprasti tirpikliai arba benzinas; esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

#### **Techniniai duomenys:**

Konsistencija:	pastos konsistencijos
Rišiklio rūšis:	bitumas
Tirpiklio rūšis:	vaitspiritas
Kietosios medžiagos masės dalis (DIN 53 215):	apie 78 %
Pliūpsnio temperatūra (DIN 53 213):	apie 45 °C
Minkštėjimo taškas (DIN 52 011):	apie 95 °C
Atsparumas šilumai esant 70 °C (AIB):	nesiformuoja nutekėjimai
Atsparumas šalčiui esant 4 °C (AIB):	lenkiant jokių įtrūkimų
Nepralaidumas vandeniui (0,2 bar, 8 h, AIB):	sandarus

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.

**Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG**, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,