



BIGUMA® BAND FIX

Polimerais modifikuota prilijdoma bituminė juosta siūlėms sandarinti pagal TL Fug – StB 01

Naudojimas:

BIGUMA® BAND FIX yra specialiai modifikuota juosta siūlėms sandarinti pagal TL Fug - StB 01. *BIGUMA® - BAND FIX* naudojama sujungimams sandarinti tiesiant asfalto dangos kelius, tiesiant naujus kelius, taikant apsaugos priemones ir esant išrausimams. **Visiškai naujo tipo juosta gali būti naudojama su liepsna ar be jos. *BIGUMA® BAND FIX* pasižymi puikiu sukibimu.**

Savybės:

BIGUMA® BAND FIX ir jos deriniai pasižymi šiomis savybėmis:

- „gryna“ siūlė be papildomo susisluoksniavimo;
- puikus prilijdomas dėl didelio jungiamųjų medžiagų kiekio – taip pasiekiamas optimalus ir pilnaplokštis sujungimas su besiribojančia asfalto danga;
- naudojamas ir **be liepsnos**;
- geresnės naudojimo galimybės net esant žemai temperatūrai;
- tikslus stačiakampis skerspjuvis;
- didelis prijungtos dalies atsparumas nusidėvėjimui;
- atsparūs vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.

Apdoravimo nurodymai:

Reikalavimai pagrindui:

Asfalto dangos sluoksnių šonai (frezuoti kraštai, pjauti kraštai, voluoti kraštai ir t. t.) turi būti sausi, švarūs, apsaugoti nuo šalčio, ant jų neturi būti alyvos ir tepalų. Reikia pašalinti pašalinius birius dangos likučius. Drėgnus šonus reikia išdžiovinti karštu oru. Siūlės šonai turi būti vienodai gerai užsandarinti, o jų paviršius turi būti kokybiškas. Tai užtikrinama mišinio liejimo metu naudojant reikiamas priemones.

Juostos uždėjimas:

Prieš prilijdamas juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti *COLZUMIX® RFP* gruntu. *BIGUMA® BAND FIX* juostą reikia patiesti ant nudžiovinto, bet dar šiek tiek drėgno pirminio grunto. Pagal oro sąlygas tokią būklę galima pasiekti po maždaug 10-15 minučių.

BIGUMA® BAND FIX reikia išimti iš dėžės ir patiesti išilgai krašto, taip, kad atskiriamasis popierius būtų apatinėje juostos pusėje. Tada juosta visu plokščiū stipriai prispaudžiama prie paruošto krašto ir tuomet nuplėšiamas atskiriamasis popierius. Tai galima padaryti specialiu prispaudžiančiu prietaisu arba rankiniu būdu, pvz., glaiestykle. Kai juosta siūlėms sandarinti liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja.

Jeigu reikia, *BIGUMA® BAND FIX* gali būti pašildoma liepsna ir tada tiesiama.

Prilijdyta juosta siūlėms sandarinti turi būti apsaugota, kad per ją nevažiuotų statybvietėje važiuojančios mašinos.

Oro sąlygos:

Apdoravimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 5 °C. Esant žemesnei temperatūrai būtina reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus.



Medžiagų sąnaudos:

Rekomenduojamas juostos aukštis ir juostos storis

Voluotas asfaltbetonis:	dangos storis plus 5 mm
Mastikos asfaltas apibarstytas su skalda:	dangos storis
Mastikos asfaltas neapibarstytas skalda:	dangos storis minus 5 mm

Rekomenduojamas mažiausias juostos storis 10 mm

Laikymas:

Vėšiai ir sausai!

Galima vieną ant kitos (padėjus) sukrauti daugiausiai 4 dėžes.

Galiojimo trukmė: mažiausiai 12 mėnesių, laikantis pirmiau nurodytų sąlygų.

Pakuotė:

Dėžėje: juosta suvyniota į silikonu padengtą popierių po 20 - 30 kg ar 30 - 105 m (priklausomai nuo juostos matmenų).

Juostos sluoksniai yra atskirti atskiriamąja juostele.

Tiekiami visų standartinių matmenų (plotis/aukštis) juosta.

Valymo priemonės:

Prietaisai:	Benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai;
Esant sąlyčiams su oda:	Pasta rankoms plauti.

Pagrindiniai standartai:

Gaminant sujungimus ar vykdant kelių atnaujinimo darbus, reikia laikytis šių standartų:

- ZTV Fug-StB 01
- ZTVA - StB 12
- ZTV-BEA StB 09
- ZTV-Asphalt StB 07

Techniniai duomenys:

Bitumas: polimerais modifikuotas bitumas

Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant -10 °C

(SNV 671 920): > 10 %

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti ir, ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų "Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos".

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Teinenkamp 43, D-59494 Soest,

Telefonas: +49 (0)2921/8907-0, Faksas: +49 (0)2921/8907-71, Internetinė svetainė: www.dga.de, El. paštas info@dga.de

Redakcija: 12/05